

Polimercementna hidroizolacija AKWALASTIK 3.0/5.0 ili PLASTIVO 180/200

Obrada spojeva površina (horizontalno/vertikalnih)

Brtvljenje se izvodi dilatacijskom trakom od pletenog poliestera u sredini ojačanog sa gumenom trakom - AKWABAND E 12 ili sličnom iz programa AKWABAND. Traka je široka 12,0 cm.

Dilatacijske trake se međusobno preklapaju i lijepe na podlogu hidroizolacijskim premazom Akwalastik 3.0/5.0 ili Plastivo 180/200. Trake se prekrivaju istim materijalom po cijeloj izloženoj površini (prosječna potrošnja 0,5 kg/m¹).

Nanošenje polimercementne hidroizolacije AKWALASTIK 3.0/5.0 ili PLASTIVO 180/200

Hidroizolacija se izvodi polimercementnim hidroizolacijskim premazom Akwalastik ili Plastivo. Proizvod se nanosi na čistu i čvrstu podlogu u dva sloja, u svemu prema uputstvu proizvođača. Hidroizolacija se uz zidove podiže min. 10,0 cm.

Napomena: Keramička obloga se postavlja izravno na hidroizolaciju s odgovarajućim ljepliom.

