

AKWABAND BUTYL 5.0/10.0

SAMOLJEPLJIVA BRTVEĆA HIDROIZOLACIJSKA TRAKA ZA OJAČANJE

OPIS

AKWABAND BUTYL 5.0 i AKWABAND BUTYL 10.0 su samoljepive brtveće hidroizolacijske trake za ojačanje. Sastoje se iz butil gume pokrivene slojem netkane poliesterske mrežice. Butil guma je zaštićena silikonskim papirom.

GDJE SE UPOTREBLJAVA

- Za brtvljenje spojeva i pukotina u interijerima.
- Za ojačanje hidroizolacijskih premaza na pukotinama, denivelacijama podloge i spojevima površina.

PREDNOSTI

- Samoljepiva traka.
- Lijepi se na sve podloge.
- Izražena rastezljivost.
- Poliesterska mrežica osigurava odličnu vezu s ljepilima za pločice, hidroizolacijskim premazima i brtvilima.

PRIPREMA PODLOGE I APLIKACIJA

A) PRIPREMA PODLOGE:

Podloga mora biti suha, čista i bez masnoća, prašine ili smrzavica. Oštećene i onečišćene površine se trebaju popraviti i očistiti.

B) APLIKACIJA:

Zalijepite traku za pripremljenu podlogu utiskujući je valjkom male širine. Preko zalijepljene trake nanosite ljepilo za pločice ili hidroizolacijski premaz u skladu s njegovim tehničkim listom.

PREDOSTROŽNOSTI

Traka ne smije ostati izložena atmosferilijama (kiši, mrazu ili direktnoj izloženosti sunčevom zračenju). Traka se ugrađuje u zatvorenim sustavima, ugrađena u hidroizolacijske premaze ili ispod obloge (keramika, kamen).

PAKIRANJE

Rola duljine 25,0 m i širine 5,0 ili 10,0 cm.

SIGURNOST I TRAJNOST

AKWABAND BUTYL 5.0 i AKWABAND BUTYL 10.0 su netoksični proizvodi. Skladištite ih u zatvorenom prostoru.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

AKWABAND BUTYL 5.0	
ZNAČAJKA	SVOJSTVO
Širina zone brtvljenja	5,0 cm
Ukupna širina	5,0 cm
Ukupna debljina (bez silikonskog papira)	0,85 mm
Vlačna čvrstoća (uzdužno/poprečno)	32,6/ 23,3 N/ 15 mm
Izduženje kod kidanja (uzdužno/poprečno)	54,5/81,1%

AKWABAND BUTYL 10.0	
ZNAČAJKA	SVOJSTVO
Širina zone brtvljenja	10,0 cm
Ukupna širina	10,0 cm
Ukupna debljina (bez silikonskog papira)	0,85 mm
Vlačna čvrstoća (uzdužno/poprečno)	32,6/ 23,3 N/ 15 mm
Izduženje kod kidanja (uzdužno/poprečno)	54,5/81,1%